

POLYMER SEL80

Scellant imperméable consolidant



PRÉSENTATION :

PROXANE POLYMER SEL80 est un vernis en dispersion aqueuse à base de résine acrylique polyuréthane pour les travaux d'imperméabilisation et de protection des supports vertical et horizontal (pente minimale de 1 %)

PROXANE POLYMER AC70 forme un film plastique imperméables extrêmement durables et résistants à l'abrasion. Grâce à son élasticité il offre une grande protection contre les intempéries

PROXANE POLYMER AC70 offre une protection de longue durée et montre une très bonne adhérence sur différents matériaux de construction Que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur.

AVANTAGES

- ✓ Facile d'application
- ✓ Aspect satiné aux matériaux
- ✓ Système hydrofuge filmogène et durable dans le temps
- ✓ Durcit les fonds poreux et friables (impression de fonds absorbants)
- ✓ Imperméabilise et protège les matériaux contre l'humidité
- ✓ Empêche la formation des champignons et des moisissures
- ✓ Film flexible, grande résistance à l'abrasion
- ✓ Anti poussière, facile à entretenir,
- ✓ Ne jaunit pas quelles que soient les conditions environnementales et de vieillissement.

DOMAINES D'APPLICATION

Les domaines d'application PROXANE POLYMER SEL80 sont presque illimités. Lorsqu'il est préparé adéquatement, il adhère à presque tous types de matériaux. Parmi les substrats adéquats figurent : Le bois, la peinture, le béton, les enduits décoratifs, la maçonnerie, les panneaux de gypse renforcés de fibres et les revêtements à base de gypse.

APPLICATION

PROXANE POLYMER SEL80 est applicable en horizontal, vertical ou en sous-face (pente minimale de 1 %). Se conformer aux prescriptions du D.T.U 59.1 en vigueur.

Avant de commencer :

- Agiter avant emploi
- Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite zone peu apparente.
- Protéger les parts qui ne sont pas à traiter
- La température doit se situer entre 5 et 30 °C.
- Appliquer au rouleau, pinceau ou au pulvérisateur

Préparation du support :

Le support devra être sain, propre, dégraissé, adhérent et sans trace d'huile ou autres salissures. Les parties friables et la poussière seront préalablement éliminées.

Outils :

Pulvérisateur basse pression, rouleau ou pinceau,

Mise en œuvre :

Appliquer PROXANE POLYMER SEL80 en deux couches diluées en tirant bien le produit pour éviter les surépaisseurs Ne pas dépasser 24 h d'intervalle entre les couches. Passé ce délai, il est impératif de procéder à un léger ponçage. Comme pour tous les produits diluables à l'eau, une température basse et un degré d'hygrométrie élevé entraînent un temps de séchage plus long. Ne pas appliquer par une température inférieure à 12°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b6/2a
Densité à 20°C	0,05 +/- 1,05
Viscosité à 20°C	Légèrement thixotrope
Extrait sec en poids	2 +/- 29,0 %
Liant	Résines polyuréthane et acrylique
Solvant	Eau
Rendement	10 à 12 m ² / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé Tenir à l'abri du gel

AGRÉMENTS / NORMES

Conforme à la performance de la norme EN 2-1504 : 2005 « Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton »

CONDITIONNEMENT

Seaux de 20 – 10 – 1 kg

STOCKAGE :

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre °5+C et 30+ °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

PROXANE POLYMER SEL80 est irritant. Durant toute la manipulation, utiliser des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Pour toute information complémentaire concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité

MENTIONS LEGALES

Les informations relatives à l'application et à l'utilisation de notre colorant NIVSOL 310 sont fournies en toute bonne foi et sont fondées sur nos connaissances et notre expérience acquises à ce jour. En pratique, les différences entre matériaux, substrats, couleurs et conditions d'utilisation spécifiques n'impliquent aucune garantie de notre part. L'application de nos produits n'étant pas de notre ressort, la garantie est limitée à celle de la qualité des produits. Tout cas non fourni à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société. En raison des évolutions techniques et de nos connaissances, les informations de la fiche technique peuvent être amenées à évoluer. Il appartient aux clients de vérifier que le précédent document n'a pas été annulé par une édition postérieure. Elle sera adressée par email sur simple demande